



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: FJHJ260112570

日期: 2025 年 10 月 24 日

页码: 第 1 页, 共 3 页

客户信息: 委托单位: 河北东兴塑胶有限公司
单位地址: 雄县朱各庄工业园区

样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 丙烯酸卷材地板
样品接样日期: 2025 年 10 月 17 日
测试周期: 2025 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 24 日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 测试送检样品的重金属含量 (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb, Se)。	符合
- 根据客户要求, 测试送检样品的加热尺寸变化率	符合
- 根据客户要求, 测试送检样品的抗拉强度	符合
- 根据客户要求, 测试送检样品的断裂伸长率	符合
- 根据客户要求, 测试送检样品的上屈服强度	符合
- 根据客户要求, 测试送检样品的耐光色牢度	符合

福建华检质检技术服务有限公司
授权签字人

潘少芳

潘少芳



福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ260112570

日期: 2025 年 10 月 24 日

页码: 第 2 页, 共 3 页

测试结果:

1.可溶性重金属含量:

测试方法: 参考 ASTM F963-23, 然后采用电感耦合等离子发射光谱仪 (ICP-OES) 分析。

测试项目	单位	MDL	客户限值	检测结果	判定
砷(As)	mg/kg	2.5	25	N.D.	符合
钡(Ba)	mg/kg	5.0	1000	12.9	
镉(Cd)	mg/kg	5.0	75	N.D.	
铬(Cr)	mg/kg	2.0	60	N.D.	
汞(Hg)	mg/kg	5.0	60	N.D.	
铅(Pb)	mg/kg	5.0	90	N.D.	
锑(Sb)	mg/kg	5.0	60	N.D.	
硒(Se)	mg/kg	5.0	500	N.D.	

检测项目	技术要求	检测结果	判定
加热尺寸变化率	纵向 ≤ 0.35 横向 ≤ 0.35	纵向 0.30 横向 0.31	符合
抗拉强度 (MPa)	≥ 17.0	19	符合
断裂伸长率 (%)	≥ 80	84	符合
上屈服强度 (MPa)	≥ 16	18	符合
耐光色牢度 (级)	≥ 6	6	符合



检测报告


报告编号: FJHJ260112570

日期: 2025 年 10 月 24 日

页码: 第 3 页, 共 3 页

- 注释:
- 1、mg/kg=毫克每千克
 - 2、MDL=方法检出限
 - 3、N.D.=未检出 (<MDL)
 - 4、根据客户要求对来样进行整体混测
 - 5、以上方法为内部测试方法仅供参考。

样品图片



测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	丙烯酸卷材地板
样品数量	1
样品颜色	红色/蓝色

报告结束

- 1.本实验室根据客户要求完成以上检测内容,不对客户认定信息真实性负责,本报告送检样品由客户提供,不负责抽样,检测结果仅适用于收到的样品。
- 2.检测报告无批准人签字、“检测检验专用章”无效。
- 3.未经本公司书面授权,不得部分复制本报告、不可以删改,不可做宣传品使用。